

Rudna, dnia 09.06.2011 r.

Notatka z przeglądu rurociagu P2

Obecni:

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Jan Matijczak | O/ZH |
| 2. Władysław Gałek | DEGA Plus |
| 3. Maciej Gądek | DEGA Plus |

W dniu 09.06.2011 r. w/w dokonali wizji lokalnej na rurociagu P2 w celu sprawdzenia zachowania się materiału trudnościeralnego typu poliuretan wyłożonego na rurociagu stalowym fi 800. Rurociąg po wyłożeniu w/w materiałem pracował od 15.03.2010 r. do dnia dzisiejszego tj. do 09.06.2011 r. licząc jako prace ciągłą 3434 godz.

Podczas przeglądu stwierdzono:

- pomiar powłoki nie wykazał ubytku na ścieranie i wynosił licząc w mm :
 - a) wykładzina Protec – mierzona po obwodzie w dolnej partii:
- 2,35; 2,12; 2,25 – 2,32; 2,37; 2,2; - 2,26; 2,2; 2,15
 - b) wykładzina CIM – mierzona j.w.
- 0,85; 1,49; 1,02; -0,81; 1,34; 0,72; - 1,55; 1,28; 0,89.
 - c) wykładzina Vorastar - mierzona j.w.
- 1,89; 1,72; 1,87; -1,77; 1,52; 2,85; - 2,84; 2,64; 2,05
- powłoka szczelnie przylegała do ścianek rury stalowej,

Stwierdza się, zgodnie z § 3 umowy o współpracy nr KGHM-2H-U-0139-2009, zakończenie testowania rurociągów stalowych wyłożonych warstwą poliuretanu (Elastomeru PUR). Test należy ocenić pozytywnie ponieważ w przedstawionym czasie pracy rurociagu nie zanotowano żadnych niepokojących zjawisk, a stan wykładziny pozostaje bez uwag. Rurociągi pozostają do dalszej eksploatacji.
Na tym notatkę zakończono i podpisano.

Podpisy:

1. GŁÓWNY INŻYNIER ds. EKSPLOATACJI
Z-ca Szefa Kompleksu Hydrotechnicznego

1. *Jan Matijczak*
„DEGA Plus”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PREZES ZARZĄDU

2. *Władysław Gałek*
Władysław Gałek

3. *Maciej Gądek*